Datenblatt

RT434

Wightwich Multi Lava waterstruck foursided brick

Waren-Nr. 4 434 50 00

DETAILS

Steintyp / Mauerziegelkategorie	U / 1			
Verwendungszweck	Ziegel für ungeschütztes Mauerwerk			
Geometrie	G1	EN1996-1-1 entsprechend Lochanteil unter 25		
Sollmaße, [mm]	UK-NF	Länge 215	Breite 103	Höhe 65
Toleranz, [mm]	T2	Länge ±4	Breite ±3	Höhe ±2
Maßspanne, [mm]	Rm	Länge 8	Breite 6	Höhe 4
Bruttotrockenrohdichte	1900	kg / m^3		
Toleranz	D1	±10%		
Druckfestigkeit, Mittelwert, mind.	25	N/mm^2		
Druckfestigkeit, normalisiert, mind.	20	N/mm^2		
Wasseraufnahme, maximal	12	Gewicht%		
Frostwiderstand	F2	frostwiederstandfähig		
Gehalt an aktiven löslichen Salzen (Kategorie)	S2			
Brandverhalten	A1	enthält < 1,0% organisches Material		

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Saugmenge initial, Mittelwert±Toleranz	2,0 ± 0,5	kg/m^2
Umgebungsklasse	MX3.2+MX4	
Verbundfestigkeit	0,15	N/mm^2, Tabellenwert, EN 998-2, Anhang C
Verbrauch bei 10 mm Fuge	59	Stck. / m^2
Palettierung	84	Stck.
Reinigung	Von Säure wird abgeraten. Reinigungsempfehlung auf randerstegl.com	
Mörtelwahl	Der Mörteltyp ist entsprechend der Stärkeeigenschaften und Haltbarkeit in Übereinstimmung mit den statischen Einwirkungen und der Umgebungsklasse zu wählen	
Bitte beachten Sie	Da es sich bei Ziegeln um natürliche Baustoffe handelt, können Farbabweichungen, auch im Vergleich zu Referenzbauten oder Mustern, in der endgültigen Lieferung vorkommen.	

CE

GANDRUP TEGLVÆRK
TEGLVÆRKSVEJ 41
9362 GANDRUP

Überarbeitet 12/08/20

Randers Tegl A/S
Mineralvej 4
DK-9220 Aalborg

Tlf: 98 12 28 44
info@randerstegl.dk
www.randerstegl.dk

RANDERS tegl
SINCE 1911